

CONTENITORI INTEGRALI

contenitori per camera fredda

- ⬡ Acciaio per lavorazioni a caldo ricotto (DIN 1.2343 / AISI H 11)
- ⬡ Trattamento termico di tempra e rinvenimento in bagno di sale
- ⬡ Durezza dell'acciaio HRC 44-46
- ⬡ Trattamento superficiale *ClinNive* (t= 300 µm)
- ⬡ Durezza superficiale HV 1050
- ⬡ Rugosità 0,25 µm (levigatura esterna e lappatura interna)
- ⬡ Processi tracciabili e certificati
- ⬡ Per presse da 100 ton fino 4000 ton
- ⬡ Controllo dimensionale CMM

