

COMPONENTI MECCANICI

steli e codoli in acciaio

Steli con sistema di raffreddamento interno

- ⬡ Acciaio bonificato 39 NiCrMo - 3
- ⬡ Sistema di raffreddamento interno
- ⬡ Sistema di lubrificazione interno

Codoli in acciaio

- ⬡ Acciaio per lavorazioni a caldo ricotto (DIN 1.2343 / AISI H 11)
- ⬡ Trattamento di tempra e rinvenimento in bagno di sale
- ⬡ Durezza dell'acciaio HRC 44-46
- ⬡ Trattamento *ClinNive* $t = 300 \mu\text{m}$
- ⬡ Durezza superficiale HV 1050

